# Helmitin® 14030

**Type de produit**

Colle polychloroprène ininflammable à deux composants.

**Caractéristiques du produit**

- Ininflammable
- Après séchage du film adhésif, les pièces collées présentent une résistance exceptionnelle à la chaleur, au froid et à l'humidité, ainsi qu'aux effets des graisses et des plastifiants
- Ces caractéristiques dépendent de la teneur du composé de caoutchouc et de la charge exercée

**Applications typiques**

Pour le collage et la réparation des courroies de transporteurs, ainsi que pour le revêtement de rouleaux/cylindres en acier avec des matériaux à base de caoutchouc.

**Substrats adaptés**

Caoutchouc et acier.

## Propriétés typiques

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Base | Polychloroprène |
| Couleur | Noir |
| Viscosité à 20°C | env. 3 200 – 4 200 mPa.s |
| Densité à 20°C | env. 1,45 g/cm$^3$ |
| Durée de vie | 12 mois |

**Instructions d'application**

Application : pinceau, spatule

Durcisseur : 5% de Swift®hardener 9502
Durée de vie en pot : env. 3 heures
Consommation : env. 300 g/m$^2$
Temps de séchage : 10 – 15 minutes
Temps ouvert par contact : env. 30 minutes
Temps de prise : env. 24 heures

Avant application, la colle doit être correctement mélangée avec le durcisseur.

La meilleure adhérence sur différents matériaux à base de caoutchouc s'obtient dans les 15 à 30 minutes suivant l'addition du durcisseur. L'adhérence sera sensiblement réduite après stockage prolongé du mélange.

On utilisera un pinceau ou une spatule pour appliquer le mélange de colle + durcisseur sur les matériaux préparés pour le collage. Lors du collage caoutchouc sur caoutchouc, il est souhaitable d'appliquer une seconde couche de colle après un temps de séchage à l'air d'au moins 10 minutes. Lors du collage de textiles, trois couches de colle devront être appliquées pour obtenir une adhérence sur toute la surface. Comme précédemment, le temps minimum de séchage avant application de la couche de colle suivante est de 10 minutes.

Pour le collage des métaux, nous recommandons l'utilisation de notre primaire métal Swift®prime 2903 (inflammable).

Le collage s'effectue en réunissant les deux surfaces encollées et les frappant fortement avec un marteau. S'il est possible d'utiliser une presse, ce procédé sera préférable.
Afin d'éviter tout défaut de collage, la température ambiante et celle de la colle ne doivent pas être inférieure à +18°C.

IMPORTANT : les informations, spécifications, procédures et recommandations fournies (ci-après « informations ») se fondent sur notre expérience et nous pensons qu'elles sont exactes. Aucune représentation ou garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité desdites informations, ni au fait que l'utilisation du produit pourrait éviter des pertes ou des dommages ou obtenir les résultats souhaités. Seul l'acheteur est responsable de tester et de déterminer l'adéquation de tout produit pour l'usage prévu. Les essais devraient être répétés dans le cas d'un quelconque changement de matériaux ou de conditions. Aucun employé, distributeur ou agent n'est habilité à modifier ces faits et proposer une garantie de performance.

® et ™ sont des marques commerciales de H.B. Fuller Company ("H.B. Fuller") ou d'une de ses sociétés associées.

***NOTE À L'UTILISATEUR :*** *en commandant/recevant le produit, vous acceptez les* ***termes généraux et conditions générales de vente d'H.B. Fuller*** *applicables dans la région. Veuillez demander une copie si vous ne l'avez pas reçue. Ces termes et conditions contiennent des clauses de non responsabilité de garanties implicites (y compris mais non limitées à des garanties de non responsabilité de bonnes conditions pour une utilisation particulière) et des limites de responsabilités. Tous les autres termes sont rejetés. Dans tous les cas, (1)* ***la responsabilité globale d'H.B. Fuller*** *pour toute contestation ou série de contestations correspondantes pouvant résulter dans le contrat, le préjudice (y compris la négligence), la violation des obligations contractuelles, la fausse déclaration, la responsabilité stricte ou autre* ***est limitée au remplacement des produits concernés ou au remboursement du prix d'achat pour les produits concernés.*** *(2) H.B. Fuller* ***n'est pas responsable*** *des* ***pertes de profits, baisses de marges, pertes de contrats, pertes d'affaires, de la défection de clients ou de toute perte indirecte ou consécutive*** *résultant ou en rapport avec la fourniture de produits. (3) Rien, sous quelque terme que ce soit, n'agira pour exclure ou limiter une quelconque responsabilité pour fraude d'H.B. Fuller, négligence grave ou pour la mort ou blessure personnelle résultant de négligence ou par violation d'un quelconque terme obligatoire implicite, sauf si la loi le permet.*



©H.B. Fuller Company

| | |
|---|---|
| **Instructions de nettoyage** | Veuillez contacter votre bureau de vente local pour les différentes options de nettoyage existantes. |
| **Conditionnement habituel** | Veuillez contacter votre bureau de vente local pour les différentes options de conditionnement existantes. |
| **Conditions de stockage** | Dans son emballage d'origine fermé et protégé du soleil, de la poussière, de l'humidité et des températures élevées. Dans un endroit propre et sec au-dessus de +10°C et en dessous de +30°C. |
| **Recommandations pour l'élimination** | Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour les instructions d'élimination. |
| **Consignes de sécurité** | Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour les consignes de sécurité. |

IMPORTANT : les informations, spécifications, procédures et recommandations fournies (ci-après « informations ») se fondent sur notre expérience et nous pensons qu'elles sont exactes. Aucune représentation ou garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité desdites informations, ni au fait que l'utilisation du produit pourrait éviter des pertes ou des dommages ou obtenir les résultats souhaités. Seul l'acheteur est responsable de tester et de déterminer l'adéquation de tout produit pour l'usage prévu. Les essais devraient être répétés dans le cas d'un quelconque changement de matériaux ou de conditions. Aucun employé, distributeur ou agent n'est habilité à modifier ces faits et proposer une garantie de performance.

® et ™ sont des marques commerciales de H.B. Fuller Company ("H.B. Fuller") ou d'une de ses sociétés associées.

***NOTE À L'UTILISATEUR :*** *en commandant/recevant le produit, vous acceptez les* ***termes généraux et conditions générales de vente d'H.B. Fuller*** *applicables dans la région. Veuillez demander une copie si vous ne l'avez pas reçue. Ces termes et conditions contiennent des clauses de non responsabilité de garanties implicites (y compris mais non limitées à des garanties de non responsabilité de bonnes conditions pour une utilisation particulière) et des limites de responsabilités. Tous les autres termes sont rejetés. Dans tous les cas, (1)* ***la responsabilité globale d'H.B. Fuller*** *pour toute contestation ou série de contestations correspondantes pouvant résulter dans le contrat, le préjudice (y compris la négligence), la violation des obligations contractuelles, la fausse déclaration, la responsabilité stricte ou autre* ***est limitée au remplacement des produits concernés ou au remboursement du prix d'achat pour les produits concernés.*** *(2) H.B. Fuller* ***n'est pas responsable*** *des* ***pertes de profits, baisses de marges, pertes de contrats, pertes d'affaires, de la défection de clients ou de toute perte indirecte ou consécutive*** *résultant ou en rapport avec la fourniture de produits. (3) Rien, sous quelque terme que ce soit, n'agira pour exclure ou limiter une quelconque responsabilité pour fraude d'H.B. Fuller, négligence grave ou pour la mort ou blessure personnelle résultant de négligence ou par violation d'un quelconque terme obligatoire implicite, sauf si la loi le permet.*

**H.B. Fuller**
www.hbfuller.com

©H.B. Fuller Company